

製品	品番	吸水試験	耐滑り性試験	耐滑り性試験 (B)	耐薬地摩耗性試験	曲げ破壊荷重及び曲げ強度の測定			耐凍害性試験	耐熱衝撃性試験	耐貫入性試験	ゆゆう床タイルの耐摩耗性試験	耐薬品性試験				
						破壊荷重(N)	曲げ破壊荷重(N)	曲げ強度(N/mm)					塩化アンモニウム	塩酸溶液	クエン酸溶液	水酸化カリウム溶液	次亜塩素酸ナトリウム溶液
基準値 (JIS規格)		吸水率(%) I 類:3.0以下 II 類:10.0以下 III 類:50.0以下	耐滑り性試験 居室床 (履物を履いて動作する床・通路) 0.4以上 ※日本建築学会推奨値	耐滑り性試験 (B) 浴室床 (兼足で動作し大量の水や石鹸水などがかる床) 0.7以上	耐薬地摩耗性試験 屋外床:345以下※ 屋内床(土足場所):540以下 ※人通りの多い場所使用する床については、175mm以下が望ましい。	破壊荷重(N)	曲げ破壊荷重(N)	曲げ強度(N/mm)	目視観察	目視観察	目視観察 墨汁試験	耐摩耗性のクラスの分類	A:変化が認められない B:切断面にだけ変化が認められる C:切断面、非切断面、表面に変化が認められる ※切断面の観察は、無軸タイルに適用する				
カラース	52	1.10-1.88	0.54-0.56	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	A	A	A	-
	22B	0.61-1.98	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A
	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A
シャクヤク	SH	0.00-0.25	0.44-0.45	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	A	A	A	-
セイバー	N-100B	0.10-0.21	0.54-0.56	0.36-0.43	-	-	-	-	○	○	○	-	-	A	A	A	-
	N-221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A
スターダスト	S-4	0.27-0.80	0.53-0.56	0.35-0.37	-	-	-	-	○	○	○	-	-	A	A	A	-
	S-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
モザイク19	N-207	0.19	0.56-0.58	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	A	A	A	-
	N130	0.24-0.25	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	A	-	A	-
	N-220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A
ハート	3C	0.33-0.98	0.55-0.56	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	A	-	A	-
ヘキサゴン	610B	1.81-3.11	0.55-0.59	-	-	-	-	-	○	-	○	5	-	A	-	A	-
ヘキサゴン マット	710B	-	0.49-0.51	0.47-0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A
バスケットウィーブ	BW-1B	0.00-0.15	0.56	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	A	A	A	-
フローラ	FL-1	0.00-0.10	0.57-0.62	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	A	A	A	-
リズム	RT-1	0.26-0.52	0.56-0.57	-	135-167	282-321	833.4-956.4	-	○	○	○	-	-	A	A	A	A
リネン	LN-3	0.11-0.16	0.47-0.48	-	127-131	203-252	1087.1-1359.3	42.4-54.1	○	-	○	-	-	A	A	A	A
	LN-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
デコ	DC-A-1	0.04-0.07	0.54-0.56	-	116-148	-	-	50.3-54.9	○	○	○	-	-	A	A	A	A
シェイド	SHD-1	0.06-0.08	0.49-0.50	-	102-109	-	-	62.9-71.3	○	-	○	-	-	A	A	A	A
OCEAN BLUE 22角	OC	0.17-2.01	0.54-0.55	0.32-0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A
OCEAN BLUE 45角	OC	0.14-0.21	0.56-0.57	0.47-0.53	-	-	-	-	○	-	-	-	-	A	A	A	A
タント	WHITE x GRAY	3.96-4.76	0.49-0.52	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	A	A	A	A